




C060M - Clear Matt

Opis:

Lakier bezbarwny C060M Matt zapewnia jednolity matowy efekt z gładką, jedwabistą w dotyku i wygładzie powierzchnią. Wyjątkowo twarda powłoka, która znacznie przekracza rygorystyczne wymagania przemysłu renowacyjnego.

Zalecane podłoża:

- o B Series lakier bazowy
- o Hydrobase lakier bazowy



Mieszać 2:1 z utwardzaczami Hymax:

- H076 Extra wolny
- H070 Wolny
- H060 Normalny
- H050 Szybki

Czas życia mieszanki: 3h do 5 godz. w 20°C



15-20% Hymax Thinner
16-18s / DIN 4 mm / 20°C



2 pełne warstwy
Konwencjonalne 1.3 – 1.5 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu
2 = 50 – 60 mikronów



2 pełne warstwy
HVLP 1.3 – 1.5 mm 2.0 bar na wejściu
2 = 50 - 60 mikronów



Czekać 15 min przed podniesieniem temperatury
Wygrzewać 45 min w 60 °C (temperatura elementu)



C060M - Clear Matt



15-20 min
Odparowanie między warstwami i przed wygrzewaniem



Fale krótkie 8 min
Minimum 60 cm od wygrzewanej powierzchni



Noś zalecaną odzież ochronną

Punkt zapłonu: 23°C (73.4°F)

Zawartość ciał stałych: 48% wagowo przed rozcieńczeniem

Ciężar właściwy: 1.01 kg/cm³

Siła krycia: 6-7 m²/l przy grubości suchej warstwy 50 mikronów (teoretycznie)

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB lit. d) (840)550. Limit UE dla tego produktu (kategoria produktu IIB.d) w postaci gotowej do użycia wynosi max 840g/ltr. Zawartość LZO tego produktu w postaci gotowej do użycia wynosi max. 550 g/l.

Poziom połysku: 23 % ± 5 w 60° kącie

SDS: Patrz karty charakterystyk